


TED オリジナル(inrevium)製品信頼性試験データ

1. 対象製品 TE7720PF

2. 試験内容及び結果

項目	条件	試験数量	試験時間	不良数量
高温連続動作	Ta=125 V _{CC} =Operation max	32	1,000 時間	0
高温保存	Ta=150	32	1,000 時間	0
高温高湿バイアス *	Ta=85 RH=85% V _{CC} =Operation max	32	1,000 時間	0
温度サイクル *	150 25 -65 	32	300 サイクル	0
プレッシャークッカー *	Ta=127 RH=100% 2.46kPa	32	120 時間	0

* 前処理として加湿 + 実装ストレスを実施しております。

3. 備考

本資料の内容は、対象製品と同一プロセスにて製造した代表品による試験結果です。